

BJELIN

Parket

Vgradnja in vzdrževanje

Pred namestitvijo BJELIN parketov je potrebno, da so parketne deske ustrezno aklimatizirane še v času pakiranja (pri relativni vlažnosti zraka med 50-60 % in približni temperaturi 20 °C).

Ob dostavi imajo BJELIN masivni parketi vsebnost vlage med 7 % in 11 %. Prav tako je priporočljivo, da pred samim nameščanjem preverite parket zaradi morebitnih poškodb.

Po namestitvi parketa, BJELIN ne sprejema nobenih reklamacij.

Nasveti in priporočila za polaganje ter vzdrževanje parketa:

1. Ves parket mora biti skladiščen v zaprtih in suhih prostorih.
2. Parketa ne smete skladiščiti neposredno na cementni podlagi in ga izpostavljati soncu.
3. Priporoča se shranjevanje izdelka v prostoru s temperaturo med 15–25 °C (ne v zelo toplih ali prehladnih prostorih, prav tako pa ne na prostem).
4. Pred, med in po polaganju parketa mora biti relativna vlaga v prostoru med 50 % in 60 % (v zimskem obdobju je treba zrak navlažiti, če je vklopljeno centralno ogrevanje, poleti pa je potrebno sušenje na optimalno vlago z odvlaževalnikom ali klimatsko napravo).
5. Vsi slikarski deli morajo biti pred namestitvijo zaključeni, stene pa popolnoma suhe.
6. Največja dovoljena vlažnost betonirane podlage (estrih) ne sme presegati 2 %, priporočamo pa uporabo primerne lepila.
7. Položen in neobrusen parket pustite 5–10 dni, da se "umiri" in prilagodi prostoru, nato pa začnite s končno obdelavo: brušenjem, zgladitvijo in lakiranjem.
8. Podov ni treba posebno vzdrževati, dovolj je, da jih občasno očistite s suho ali rahlo vlažno krpo ter uporabite primerno sredstvo za vzdrževanje lesenih tal.
9. Pazite na mehanske poškodbe, ki lahko nastanejo zaradi stolov ali drugega pohištva ter vnesenih kamenčkov.
10. Upoštevajte, da je treba parket zaščititi pred neposredno sončno svetlobo